



## SAP GUM

*Liquidambar styraciflua.*

SAP GUM	
<b>NOME BOTANICO</b>	Liquidambar styraciflua.
<b>FAMIGLIA</b> DI <b>APPARTENENZA</b>	Appartiene alla famiglia delle Hamamelidaceae.
<b>AREA GEOGRAFICA</b>	Questo legno è una specie comune del sudest degli Stati Uniti dove cresce più abbondantemente nella bassa valle del Mississippi.
<b>PESO SPECIFICO</b>	550 kg/m <sup>3</sup> al 12% C.U.
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	L'alburno è largo e varia da un colore biancastro ad un rosa chiaro o marrone chiaro, mentre il durame è di colore da grigio a marrone rossastro. La fibratura è intrecciata, con una tessitura molto fine e uniforme. Questo legno ha una buona lucentezza naturale, e per questo viene anche chiamato "noce satinata". L'alburno è deperibile e suscettibile all' attacco di insetti.
<b>ESSICCAZIONE</b>	L'essiccazione avviene lentamente a causa dei rischi di fessurazioni.
<b>USI PRINCIPALI</b> E <b>LAVORAZIONI</b>	Generalmente, questo legno è facile da lavorare. Si avvita e incolla bene e le rifiniture sono buone. Risponde moderatamente bene al vapore. Il Sap Gum viene utilizzato per: impiallacciatura, compensato, mobili in genere, rivestimenti interni, scatole, oggetti torniti e casse acustiche.