



## OVANGOKOL

*Guibourtia ehie*

### OVANGOKOL

<b>NOME BOTANICO</b>	Guibourtia ehie.
<b>FAMIGLIA DI APPARTENENZA</b>	Appartiene alla famiglia delle Leguminosae Caesalpinioideae.
<b>AREA GEOGRAFICA</b>	Le origini di questo albero risalgono alla Costa d'Avorio, ma lo si trova comunque disseminato con altre essenze nelle foreste umide del Ghana, nel Gabon, in Nigeria e nel Camerun.
<b>PESO SPECIFICO</b>	Fresco 900 kg/m <sup>3</sup> – Secco 700 kg/m <sup>3</sup> .
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<p>Alburno e durame sono differenziati.</p> <p>L'Alburno risulta di colore biancastro quando il legno è ancora fresco mentre, una volta stagionato, diventa grigio bruno.</p> <p>Il durame è molto simile a quello del noce, con leggere sfumature di colore dipendenti dalla provenienza del legno.</p> <p>L'Ovangokol è un legno decorativo e presenta delle venature più scure di gran impatto.</p> <p>E' un legno che si presta bene per esser lavorato in quanto dopo la stagionatura risulta stabile, duro e pesante.</p>
<b>ESSICCAZIONE</b>	Il processo di essiccazione artificiale dev'essere condotto molto lentamente per evitare deformazioni e fessurazioni.
<b>USI PRINCIPALI E LAVORAZIONI</b>	Questo legno viene utilizzato per la costruzione di mobili, arredamenti, tranciati decorativi, pavimenti di lusso, ebanisteria ed oggettistica in genere.