



## IPE'

*Tabebuia spp.*

IPE'	
<b>NOME BOTANICO</b>	Tabebuia spp.
<b>FAMIGLIA APPARTENENZA</b> DI	Appartiene alla famiglia delle Bignoniaceae (angiosperme).
<b>AREA GEOGRAFICA</b>	L'ipè è reperibile in tutti i paesi dell'America centrale e meridionale, particolarmente in Colombia, Venezuela e nella regione settentrionale del Brasile.
<b>PESO SPECIFICO</b>	Fresco 1200 kg/m <sup>3</sup> – Secco 900 kg/m <sup>3</sup> .
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	L'albero è di notevoli dimensioni. L'alburno grigio-rossiccio si differenzia dal durame bruno-olivastro e presenta zone chiare e scure. Se esposto alla luce del sole e con il passare del tempo, il legno tende a scurirsi. L'ipè è un legno pesante, molto durevole e resistente ai parassiti vegetali e animali.
<b>ESSICCAZIONE</b>	Il processo di essiccazione avviene senza particolari difficoltà pur essendo predisposto ad imbarcarsi.
<b>USI PRINCIPALI E LAVORAZIONI</b>	La lavorazione dell'ipè non è sempre facile e può necessitare dell'impiego di utensili speciali. Viene utilizzato per la realizzazione di costruzioni navali, per mobili di diverso genere, pavimenti, scale, battiscopa e decking per esterno.