



## AKATIO

*Aningeria robusta.*

### AKATIO

**NOME BOTANICO**

Aningeria robusta.

**FAMIGLIA  
APPARTENENZA** DI

Appartiene alla famiglia delle Sapotaceae.

**AREA GEOGRAFICA**

L'albero è presente in tutta la fascia equatoriale dell'Africa Occidentale.

**PESO SPECIFICO**

Fresco 800 kg/m<sup>3</sup> – Secco dai 600 kg/m<sup>3</sup> al 12% C.U.

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

L' alburo è biancastro o giallo-biancastro poco differenziato dal durame rosato o bruno.  
La tessitura è media o fine e la fibratura per lo più dritta.  
È di media durabilità ma è preferibile sottoporlo a trattamenti preservanti contro gli attacchi di funghi per utilizzarlo in ambienti esterni.

**ESSICCAZIONE**

L'essiccazione, se viene effettuata molto lentamente, non causa problemi specifici al legno.

**USI PRINCIPALI  
LAVORAZIONI** E

L'Akatio è un legno che si sega e si trancia agevolmente.  
Le unioni con colla tengono bene, chiodi e viti penetrano con difficoltà ma anch'essi tengono bene.  
Viene utilizzato per liste da mobili, serramenti, pavimenti, oggetti d'arredamento, infissi e per parti tornite.