



AKO*Antiaris africana.*

AKO

NOME BOTANICO

Antiaris africana.

**FAMIGLIA
APPARTENENZA****DI**

Appartiene alla famiglia delle Moracea.

AREA GEOGRAFICA

L'albero cresce in tutta l'Africa tropicale occidentale.

PESO SPECIFICOFresco 600 kg/m³ - Secco 450 kg/m³ al 12% C.U.**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Alburno e durame sono poco differenziati;
L'alburno ha un colore biancastro che tende a scurirsi col passare del tempo.
Presenta una tessitura media e una fibratura intrecciata.
L'Ako è soggetto agli attacchi di insetti e funghi per cui è preferibile sottoporlo a trattamenti preservanti prima di lavorarlo.

ESSICCAZIONE

Il processo di essiccazione artificiale dev'essere condotto molto lentamente per evitare deformazioni, fessurazioni e macchie interne.

**USI PRINCIPALI
LAVORAZIONI****E**

Questo è un legno impiegato per fare mobili economici, imballaggi, listoni e cornici.