



LARICE

Larix decidua.

LARICE

NOME BOTANICO

Larix decidua.

**FAMIGLIA
APPARTENENZA** DI

Appartiene alla famiglia delle Pinaceae.

AREA GEOGRAFICA

Questo albero cresce prevalentemente nelle regioni montane oltre che negli Stati Uniti, si può trovare anche in Europa e Siberia.

PESO SPECIFICO

650 kg/m³ al 12% C.U.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

L'alburno, stretto e di colore bruno giallastro chiaro, si differenzia dal durame, che nel legno fresco è bruno rossastro con tendenza a scurirsi nel tempo.
Ha tessitura piuttosto fine con fibratura generalmente diritta, questo legno contiene molta resina ed è dotato di buona durezza, limitata però al durame.

ESSICCAZIONE

Il processo di essiccazione risulta semplice e veloce ma richiede attenzione per evitare possibili fessurazioni.

**USI PRINCIPALI E
LAVORAZIONI**

È di facile lavorazione, anche se la presenza di resina tende a impastare le lame degli strumenti utilizzati. Unioni con chiodi, viti, colla sono resistenti.
Con questo legno si riesce a ottenere una buona pulitura.
È ampiamente utilizzato per lavori di carpenteria pesante, serramenti di porte e finestre, listoni di pavimenti ed anche per mobili rustici.